

Pullex Bodenöl

50527 ff

Rozpouštědlový, pigmentovaný olej na **vodorovné dřevěné plochy v exteriéru, domácí použití a řemeslo**

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Vodoodpudivý, silně penetrující olej na vodorovné dřevěné plochy v exteriéru (otevřeno-porézní). Chrání listnaté a jehličnaté dřeviny před ušpiněním a vlhkostí. Dřevo nechává dýchat a redukuje bobtnání a smršťování.

Mikronizované speciální pigmenty zaručují velmi dobrou odolnost vůči UV záření a také vynikající stabilitu barevného odstínu exotických dřevin. Lehko zpracovatelný. Produkt je formulovaný bez aromatických rozpouštědel.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy


- Díky účinným biocidním látkám chrání před zamodráním a napadnutím dřevokazným hmyzem.

Účinná látka:

03% IPBC (Jodpropinylbutylcarbamat)

- Dřevo nechá dýchat a zabraňuje rozměrovým změnám.

Oblasti použití



- Rozměrově nestabilní dřevěné výrobky v exteriéru, jako balkónové podlahy, přechodové mostky, terasy atd.
- Obzvláště vhodné dřeviny jsou modřín a exotické dřeviny jako Bangkirai, Teak, Massaranduba

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchat.
- nezpracovávat při teplotě menší, než + 5°C a /nebo relativní vlhkosti vzduchu >80 %
- dbát aj ÖNORM B 2230-1 VOB, část C, DIN 18363, odstavec 2 a 3; jakož i příslušné BFS technické listy
- produkt je připravený na natírání
- tence natírat – v množství, které je schopné se vsáknout do dřeva (nesmí vzniknout povrchová vrstva)
- Nátěrem není možné zabránit výronu živice
- Optimální je vykonání jednoho nátěru ze všech stran ještě před montáží. Následně se doporučuje nátěr rezných stran s ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 nátěry)
- Na modřínu a dřevinách s vysokým obsahem extraktivních látek můžou zbytky omítek (vysoká alkalita) nebo železný prach (rez) vést k černým zabarvením.
- U silně frekventovaných ploch přirozeně dochází k tvorbě

„chodníků“. Tomu je možné zabránit pravidelnými ošetřujícími nátěry (viz ošetřující nátěr)

Způsob nanášení



Způsob nanášení	natírání
Výdatnost' na nános (m ² /l) ¹⁾	Cca 15

POZOR: Produkt nestříkat!!

Tvar, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)




přetíratelný	po cca. 12 h
--------------	--------------

Uvedená čísla jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou čas schnutí výrazně prodloužit.

Na dřevinách bohatých na extraktivní látky (jako dub, Iroko) může dojít k delšímu času schnutí.

Čistění nářadí



S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

PODKLAD

Druhy podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny jakož i tepelně opracované dřevo,

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevního prachu.

Dbát na rakouskou normu ÖNORM B 2230-1.

Viz i VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce.

Prosíme dbát i na technický list BFS č.18

Předpokladem pro dlouhou trvanlivost povrchové úpravy je akceptování zásad konstrukční ochrany dřeva.

Vlhkost dřeva

Přípustná vlhkost listnatého dřeva 12%± 2%

Přípustná vlhkost jehličnatého dřeva 15% ± 2%

Příprava podkladu

Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké plochy přebrousit zrnitostí 80 ve směru dřevných vláken, důkladně očistit a vystoupené látky jako např. živice a živičníky odstranit. Ostré hrany zaoblit.

Dřeviny bohaté na živici a exotické dřeviny s obsahem látek prodlužující schnutí očistit s ADLER Nitroverdünnung 80001.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základ

1x Pullex Bodenöl 50527 ff, čas mezesušení cca 12 hodin

Vrchní nátěr

1x 1x Pullex Bodenöl 50527 ff

ÚDRŽBA A RENOVAČE

Údržba

Trvanlivost závisí na více faktorech. To jsou zejména druh povětrnosti, konstrukční ochrana, mechanické zatížení a barevný odstín.

Pro dlouhou životnost je potřebná včasná péče. Doporučujeme

vykonávat ji jednou ročně.

Ještě celistvé plochy zbavit prachu a špíny a 1 x **tence** natřete s Pullex Bodenöl 50527 ff. Vyhnout se vzniku tvorby vrstvy!

Doporučujeme vykonávat jeden údržbový nátěr ročně.
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

Renovace

Příprava: zvětralé, silně odbourané plochy očistit s ADLER Holzentgrauer 96348 (viz tech. list) a 2x tence natřete s Pullex Bodenöl 50527 ff.

Nátěr: Vyhnout se tvorbě vrstvy!

Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikost balení

750 ml; 2,5 l

Barevné odstíny/Stupně lesku

Java (středně hnědá)	50527
Kongo (tmavohnědá)	50528

- Výsledný barevný odstín závisí na vlastním zbarvení dřeva, barvy impregnaci a barvy lazury. Doporučujeme vyhotovit vzorek na originálním podkladu.
- Pro zabezpečení rovnoměrnosti nátěru na jedné ploše použít materiál se stejnou šarží.
- Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme s plánovaným systémem vyhotovit vzorek na originálním podkladu.

Doplňkové produkty

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
ADLER Holzentgrauer 96348

DALŠÍ POKYNY

Skladovatelnost/ Skladování

Minimálně 3 roky v originálně uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelít obsah použitého balení do menší nádoby, aby se zabránilo želatinaci / tvorbě kůže.

Bezpečnostní údaje



Dbejte prosím na směrnice pro používání ochranných prostředků na dřevo a příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete získat na www.adler-lacke.com.

U hader, které jsou nasáknuté oxidativně schnoucími výrobky, existuje nebezpečí samovznícení. Mokré hadry napité s Pullex Bodenöl 50527 ff nechejte sušit rozprostřené. Je nutné uchovávání v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.