



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo[®]
...ve lvaru a barvě

Olej na kuchyňská dřevěná prkénka

Voskový olej pro ošetření dřevěných povrchů



3099
Bezbarvý
matný



24 m²/1 l
1 nátěr



Popis výrobku:

Čirý přípravek, kombinující oleje a vosky. Osmo Olej na kuchyňská dřevěná prkénka je na bázi přírodních olejů a vosků a je vhodný pro ošetření dřeva: vytváří mikroporézní povrch, který nepraská, neodlupuje se, netvoří šupinky ani puchýřky. Ošetřený povrch je odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě v souladu s požadavky normy DIN 68861 – 1 A, nezanechává stopy po vodě. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160). Osmo Olej na kuchyňská dřevěná prkénka je bezpečný při styku s potravinami v souladu s normou EN 1186 část 5/14.

Oblasti použití:

Osmo Olej na kuchyňská dřevěná prkénka je ideální pro ošetření kuchyňských dřevěných krájecích prkének.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový, sójový a bodlákový olej) a vosků, parafinů, sikativ (sušidel) bez obsahu olova a látek, zajišťujících vodoodpudivost. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Na výrobek se nevztahují požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II).

Podrobné informace o složkách jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 0,92 – 0,97
g/cm³

Viskozita: 50 - 70 s (podle DIN EN ISO 2431 / 4 mm,

tixotropní)



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

 Au-Mex s.r.o.
vše kolem dřeva



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Zápach: slabý / jemný, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí > 60 °C (podle DIN EN ISO 2719)

Hodnota pH: není požadováno

Skladovatelnost:

Doba použitelnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchován v dobře uzavřené původní plechovce. Pokud výrobek vlivem mrazu zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být před aplikací čistý a suchý (vlhkost max. 18 %) a nesmí být pokryt námrazou. Osmo Olej na kuchyňská dřevěná prkénka je přímo připraven k použití, prosím neředte. Před použitím důkladně promíchejte.

Staré nátěry a laky kompletně odstraňte. Při broušení vždy používejte respirátor. Pečlivě dřevěný povrch obracejte – začněte nejprve hrubým brusným papírem, pro finální broušení použijte hrubost 150 – 240 (v závislosti na druhu dřeva).

Před vlastní aplikací přípravku pečlivě odstraňte z povrchu prach z broušení setřením nebo vysátím.

Výsledný nátěr je kromě jiného závislý na vlastnostech dřeva, z toho důvodu je důležité provést nejprve zkušební nátěr, zejména pak u neznámých povrchů.

Aplikace:

První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo válečku z mikrovlákna, Osmo plochého štětce nebo Osmo nanášecím rounem na olejové nátěry. Ponechte schnout po dobu 8 – 10 hodin. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.

Poté proveďte druhý nátěr v tenké vrstvě pomocí Osmo nanášecího rouna na olejové nátěry nebo tkaninou, neuvolňující vlákna. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr na čistý a suchý povrch pomocí Osmo nanášecího rouna na olejové nátěry nebo tkaniny, neuvolňující vlákna.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí OSMO čističe na štětce (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Přibližně 8 - 10 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23 °C, 50% relativní vzdušná vlhkost). Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí.

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 24 m². Vydatnost závisí do značné míry na charakteristikách dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Upozornění:

Osmo Olej na kuchyňská dřevěná prkénka zesiluje přirozený barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt). Nanesení moc silné vrstvy přípravku a nedostatečné větrání prodlužuje dobu schnutí. Povrchy ošetřené Osmo Olejem na kuchyňská dřevěná prkénka lze snadno vyčistit pomocí vlhkého hadříku a poté vytřít do sucha.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

POZOR! Hadry nasáklé olejem po použití ihned vyperte nebo uskladněte ve vzduchotěsných kovových nádobách (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr je zařazen jako B2 (hořlavý) podle DIN 4102.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 a odevzdejte ve sběrnách odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných

dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Barevné odstíny:

3099 bezbarvý matný

Velikosti balení:

0,5 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich webových stránkách www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00

www.au-mex.cz

Verze 12/20



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz