



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Uviwax UV- ochrana Výjimečná UV ochrana pro interiér



7200

bezbarvý
polomat



7266

bílý
smrk



16 m²/1 l
1 nátěr



Popis produktu:

Bezbarvý nebo transparentní hedvábně matný nátěr na dřevo na bázi přírodních vosků pro použití v interiéru. Osmo Uviwax® UV-ochrana chrání lignin obsažený ve dřevě proti škodlivému UV záření. Přirozené žloutnutí dřeva je významně redukováno a přírodní světlé tóny dřeva zůstávají zachovány po dlouhou dobu.

Výrobek Osmo Uviwax® UV-ochrana je odolný vůči vodě a nečistotám, odolný vůči otěru a vytváří na dotyk příjemný povrch. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky EN 71.3)

Doporučené použití:

Osmo Uviwax® UV-ochrana je ideální jako jediný nátěr pro stěnové a stropní dřevěné obložení stejně jako pro skříně a dveře v interiéru. Je také vhodný jako ochrana řezných hran a otvorů, lišt, prken a dalších prvků ze dřeva ošetřeného průmyslově přípravkem Osmo Uviwax® UV-ochrana. Je vhodný pro všechny druhy tuzemských dřev.

Složení:

Disperze polymerů obsahující vosky jako přídatné činidlo zajišťující UV ochranu. Rozpouštědlo: voda. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II,



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

kategorie produktu A/e, max. obsah VOC 130 g/l, výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 1,05 – 1,15 g/cm³

viskozita: 20 – 35 s (DIN EN ISO 2431/3 mm), hustý

hodnota pH: 8,1 – 8,9

zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu

teplota vzplanutí: neaplikuje se

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě při teplotách +5 až +35 °C. Chraňte před mrazem během přepravy i skladování.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 18%, teplota při natírání minimálně +10 °C). Osmo Uviwax® UV-ochrana je připraven k přímému použití, prosím neředěte. Dobře před použitím promíchejte. Staré barvy a laky zcela odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu. Dřevo s vysokým obsahem pryskyřic (jako např. modřín) před aplikací nátěru odmastěte pomocí Osmo Čističe štětců. Osmo Uviwax® UV-ochrana se aplikuje v jediném nátěru výhradně na surové dřevo. Ošetřenou plochu je možno v případě

potřeby přebrousit jemným smirkovým papírem. Při opakované aplikaci doporučujeme plochy ošetřené prostředkem Osmo Uviwax® UV-Protection pouze očistit a znovu natřít.

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Zpracování/Aplikace:

Přípravek naneste v tenké vrstvě Osmo plochým štětcem po směru vláken na suchý a čistý dřevěný povrch a důkladně rozetřete nebo aplikujte nástřikem. Zajistěte dostatečné větrání a ponechte schnout po dobu 3 - 4 hodin. V případě potřeby přebrouste jemným smirkovým papírem (P360). Po zaschnutí aplikujte v tenké vrstvě druhý nátěr a dobře rozetřete. V případě renovace postačuje aplikovat pouze jeden nátěr.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí ihned vyčistěte vodou a mýdlem.

Vydatnost :

1 litr postačí pro přibližně 16 m² nátěru v jedné vrstvě. Vydatnost závisí významně na charakteru natíraného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo řezanému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost nižší.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

Upozornění:

Osmo Uviwax[®] UV-ochrana se používá jako samostatný nátěr – prosím, nemíchejte nebo neřeďte jinými barvami. Jestliže požadujete barevné tónování u povrchů, ošetřených výrobkem Osmo Uviwax[®] UV-ochrana, doporučujeme použití výhradně Osmo vosků pro obytné prostory. Přehrabe jemným smrkovým papírem (P360). Po zaschnutí aplikujte v tenké vrstvě druhý nátěr a důkladně rozetřete.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte mlhu/aerosoly. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při nevhodném skladování může dojít v uzavřených nádobách k lehkému vzrůstu tlaku – prosím, při otevírání nádob dbejte zvýšené opatrnosti.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Barevné odstíny:

7200 Bezbarvý hedvábně matný

7266 Smrk – bílý transparentní

Velikosti balení:

0,75 l; 2,50 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze 04/16



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz