



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

## Krycí barva na dřevo

Krycí nátěr na okna a dveře, který se neloupe, nepraská, netvoří šupinky



2104  
Bílá na okna



20 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



### Popis produktu:

Krycí, lehce hedvábně lesklý porézni nátěr na dřevo s bezkonkurenční trvanlivostí. Osmo Krycí barva na dřevo má velmi vysoký podíl sušiny, dosahující 85 %. Tím je dosažena velmi vysoká trvanlivost a vydatnost nátěru. U zaschlého nátěru nedochází ke slepování navzájem se dotýkajících lakovaných ploch, a to ani při stlačení. Nátěr nepraská, neodlupuje, netvoří šupinky. Je ideální jako profesionální nátěr na dveře, okna a okenice. Nátěr lze aplikovat bez nutnosti přebroušení, základový nátěr není požadován. Snadno zpracovatelný, v průběhu natírání nezasychá. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro

dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

### Doporučené použití:

Výrobek Osmo Krycí barva na dřevo je vhodný zejména pro veškeré dřevěné konstrukce v exteriéru i interiéru, je ideální pro nové i renovační nátěry rozměrově stálých prvků jako jsou okna, okenice, dveře. Je rovněž vhodný pro dřevěná podbití, ploty, zástěny, pergoly, zahradní domky, konstrukce pro popínavé rostliny a zahradní nábytek.

### Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicového a sójového), oxidu titaničitého (titanová běloba), sikativ (sušidel) a přídatných složek, zajišťujících vodoodpudivost.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/d, max. obsah VOC je 300 g/l, tento výrobek obsahuje ≤ 300 g VOC/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

## Fyzikální charakteristiky:

specifická hmotnost: 1,31 – 1,33 g/cm<sup>3</sup>

viskozita: 105 - 115 s (DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotropní)

zápach: slabý / jemný; po zaschnutí bez zápachu

teplata vzplanutí: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)

## Skladovatelnost:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřeném obalu na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

## Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Krycí barva na dřevo je připravena k přímému použití, prosím neřed'te. Před použitím důkladně promíchejte. Staré mikroporézní nátěry pečlivě očistěte,

staré nátěry barvami či laky odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku.

Výsledný nátěr závisí na typu a vlastnostech dřeva, proto doporučujeme (zvláště u neznámých materiálů) provést před vlastní aplikací zkušební nátěr.

Je-li požadována ještě dodatečná ochrana proti napadení hmyzem, hnilobě a modrání dřeva, je možno dřevo před aplikací nátěru ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR\*

(\* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím se vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.)

## Zpracování/Aplikace:

Přípravek naneste na čisté a suché dřevo v tenké vrstvě Osmo pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout po dobu cca 10 - 12 hodin, během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Poté naneste druhý nátěr, rovněž v tenké vrstvě. Při renovacích obvykle postačuje jeden nátěr na očištěný povrch.

## Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

## Doba schnutí:

Přibližně 10 – 12 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nátěr je suchý na omak po 6 hodinách. Okna zavřete až po dokonalém zaschnutí nátěru.

## Vydatnost:

1 litr postačí pro přibližně 20 m<sup>2</sup> nátěru v jedné vrstvě. Vydatnost závisí významně na charakteru natíraného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo řezanému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost nižší.

## Upozornění:

Při používání v temných interiérech dochází kvůli vysokému podílu přírodních olejů ke slabému zažloutnutí.

## Bezpečnostní opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku a nářadí okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí

samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý). Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

## Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - předejte oprávněným osobám provozujícím zařízení pro nakládání s odpady shodného katalogového čísla (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

## Barevné odstíny:

2104 Bílá na okna

## Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSO MO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

Verze 04/16



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)