



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Ochranná olejová lazura na dřevo Effekt



1140
stříbrný akát



1142
stříbrná grafit



1143
stříbrná onyx



26 m²/1 l

1 nátěr



Popis produktu:

Dekoratívni polomatný nátěr k ochraně dřeva s metalickým efektem na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách. S otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání. Odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou a po desetiletí se osvědčil také za extrémních klimatických podmínek. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

Bez obrušování jednoduše přetřít; základní nátěr není třeba. Dá se natírat

snadno a bez znatelných okrajů. Při natírání nezasychá.

Doporučené použití:

Veškeré dřevo ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově stálé stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky.

Složení:

Báze přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, lněný olej); pigmenty kyslíčnicku železitého a organické



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

pigmenty, kysličník titaničitý - bílý pigment, pigmenty s efektem, sikativa (sušidla) a aditiva. Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010). Detailní deklaráce / bezpečnostní list výrobku/ v plném znění na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 1,0 g/cm³

Viskozita: 30 s (DIN 53211/4mm)

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 55°C podle DIN 53213

Skladovatelnost:

5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Ochranná lazura na dřevo je připravená ihned k použití. Neředte. Dobře promíchejte. Pokud je to možné, první nátěr naneste před montáží na dřevo ze všech stran. Pokud je požadována preventivní ochrana proti plísní, modráně dřeva a napadení hmyzem, dřevo předem

natřít – pokud možno ze všech stran – Osmo Impregnační dřeva WR*.

*Používejte bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku uvedené na obalu.

Zpracování/Aplikace:

Pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání. Potom proveďte druhý nátěr. Při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na plochu očištěnou od znečištění.

Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí:

Lze přetřít, když je suché na dotyk po cca 4-6 hodinách (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí. Doba schnutí cca 12 hodin.

Vydatnost:

1l stačí při 1 nátěru na cca 26 m² u hoblovaného dřeva;



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

cca 30 m² u jemně řezaného dřeva

Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řezané a chcete vědět kolik materiálu potřebujete?

Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby.

Upozornění:

Transparentní barevný odstín je ovlivněn přírodní barvou dřeva a může se proto lišit od odstínu vzorku. Světlé transparentní odstíny poskytují pouze malou ochranu proti UV záření a nedoporučují se proto pro plochy silně vystavené slunci. Povrch je po uschnutí na začátku mírně lesklý, potom polomatný. Aby se prodloužila trvanlivost, po důkladném uschnutí 1 x natřít Osmo Olejem na ochranu proti UV záření Extra 420 bezbarvým. Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat.

Bezpečnostní opatření:

Zápalný. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů - nekuřte. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltkarboxylát a dichlofluorid (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu

výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení!). Ušchlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Barevné odstíny:

1140 stříbrná akát

1142 stříbrná grafit

1143 stříbrná onyx

Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze únor 2010



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz