

Reparační pasta na dřevo

bez obsahu rozpouštědel – rychle schnoucí – do vnitřních prostor



7300

bílá



7301

buk



7302

smrk/borovice



7303

mahagon



7304

dub



Popis produktu:

Osmo Pasta na dřevo velmi rychle schne a byla vyvinuta speciálně na opravy malých trhlin a spár ve dřevu a materiálech ze dřeva ve vnitřních prostorech. Po důkladném uschnutí ji lze přetřít Osmo barvami. Osmo Pasta na dřevo neobsahuje rozpouštědla a na základě vysoké plnivosti je velmi vydatná.

Zdraví a životní prostředí:

Princip OSMO COLORu, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních poznatků zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí).



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

Doporučené použití:

Vhodná k vytmelení malých trhlin a spár ve dřevu a materiálech ze dřeva ve vnitřních prostorech. Doporučujeme na základě různorodosti dřevin (exotické dřeviny) a materiálů ze dřeva v každém případě provést zkušební nános.

Upozornění: Při použití ve vnějších prostorech může bobtnáním a smršťováním dřeva principiálně dojít k odprýskání

Složení:

- disperze akrylátu
- pigmenty kysličníku titaničitého a kysličníku železitého
- rozpouštědlo: voda

Fyzikální vlastnosti:

Měrná hmotnost: (hustota) 1,5-1,9 g/cm³

Viskozita: pastovitá

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplátnutí odpadá (VbF: odpadá)

GIS-Code: M – GP 01

Skladovatelnost:

2 roky a déle trvanlivá, pokud je uskladněna v suchu a dobře uzavřená při teplotách mezi 5 °C a 35° C. Načatá balení dobře uzavřít. Převážovat a skladovat tak, aby nebyl výrobek vystaven mrazu.

Příprava:

Podklad musí být únosný, čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 18 %) a bez látek s oddělovacím účinkem (olej, tuk, vosk). Staré nátěry musí být obroušeny až na surové (světlé) dřevo. Aplikovat pouze na povrch dřeva, který není vystaven mrazu a zpracovávat při teplotách nad 10 °C. Doporučujeme v každém případě provést zkušební nános!



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

Zpracování/Aplikace:

Osmo Pasta na dřevo je hotová přímo k použití. Neředit. Nanést nožem, který není vystaven mrazu nebo stěrkou. U tloušťky vrstvy větší než 1 mm nanést několikrát v tenké vrstvě. Doporučujeme: Pastu na dřevo nechat před nánosem barvy důkladně uschnout a povrch lehce přebrousit (P 220)

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí okamžitě po použití vymýt vodou a mýdlem.

Doba schnutí:

Cca. 1-2 hod. podle tloušťky vrstvy. Při vysoké vlhkosti vzduchu a nízké teplotě se může schnutí protáhnout.

Bezpečnostní pokyny:

Tekutý výrobek nesmí přijít do rukou

dětem. Neplnit do nádob určených na jídlo, pití nebo ostatní potraviny. Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv. Nesmí proniknout do vod, odpadních vod nebo do oblasti zeminy. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou.

Likvidace odpadu:

K recyklaci dát pouze obaly zcela vyprázdňené od zbytků. Zbytky barev nevylévat do výlevky, ale nechat vytvrdnout a zlikvidovat se zbývajícím odpadem. Větší zbytky produktu je třeba odstranit dle místních úředních předpisů (EAKodpadový klíč 080102).

Barevné odstíny:

7300 bílá

7301 buk

7302 smrk

7303 mahagon

7304 dub

Barvy lze vzájemně míchat.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

Velikosti balení:

100 g tuba

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,
www.au-mex.cz

Verze 01/10



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz