


 $\varnothing 40 - 60 \text{ g/m}^2$
 $0,75 \text{ l} \approx 15 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 50 \text{ m}^2$

Fasádní lazura 264

Voděodolná, paropropustná ochrana na venkovní dřevěné fasády.

Oblast použití:

Paropropustný, dekorativní, ochranný nátěr na všechny druhy dřevěných fasád a dřevěných stěn ve venkovních prostorách. Odolává vodě a povětrnostním vlivům.

Technické vlastnosti:

Lazurovací až krycí v závislosti na tloušťce nátěru. Velmi odolný vůči povětrnostním vlivům, propustný pro vodní páru. Lak po vyschnutí nelepí, proto je vhodný na okna a dveře.

Barevný odstín:

712 stříbrná šedá, 713 stříbrná antracitová.

Složení:

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, kaolín, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, mikrokrytalický vosk, isoparafín, oxid křemičitý, přírodní asphalt, minerální pigmenty, jodo-2-propynylbutylcarbamát, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je 400 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od roku 2010)

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, a také savý. Podklad by měl být předem natřený a ošetřený Impregnační na dřevo 150.

Zpracování:

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Dřevěné povrchy předem přebruste rovnoběžně s vlákny brusivem o zrnitosti 120. Přípravek ale může být nanášen také přímo na hrubé nebroušené řezivo. Jako základ použijte Impregnační na dřevo 150. Poté aplikujte 1-2 nátěry Fasádní lazury 264. Každý nátěr nechte před dalším pokračováním důkladně vyschnout. Mezibroušení není nutné. Pro dosažení co nejlepších výsledků dodržujte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota při zpracování by měla být nad 12 °C.

Doba schnutí:

Přibližně 16 - 24 hodin. Schnutí vyžaduje dostatečné množství kyslíku ze vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 40 - 60 ml/m² na jednu vrstvu, to odpovídá 16 - 25 m² na litr.

balení	vystačí na...*
0,75l	15 m ²
2,5l	50 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte uzavřené na chladném a suchém místě.

Likvidace:

Obsah / nádobu předejte k řádné likvidaci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Katalogové číslo odpadu: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky:

Výrobek je připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Baua-Nr.: N-67807

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 04.11.2021

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz