


## Informace o produktu: UVIWAX® UV-ochrana ( vnitřní použití )

### UVIWAX® UV-ochrana

#### Výjimečná UV ochrana pro interiér



7200 Bezbarvý  
hedvábně matný



7266 Smrk –  
bílý transparentní



#### Popis produktu:

Bezbarvý nebo transparentní hedvábně matný nátěr na dřevo na bázi přírodních vosků pro použití v interiéru. Osmo Uviwax® UV-ochrana chrání lignin obsažený ve dřevě proti škodlivému UV záření. Přírodní žloutnutí dřeva je významně redukováno a přírodní světlé tóny dřeva zůstávají zachovány po dlouhou dobu.

Výrobek Osmo Uviwax® UV-ochrana je odolný vůči vodě a nečistotám, odolný vůči otěru a vytváří na dotyk příjemný povrch. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky EN 71.3)

#### Doporučené použití:

Osmo Uviwax® UV-ochrana je ideální jako jediný nátěr pro stěnové a stropní dřevěné obložení stejně jako pro skříně a dveře v interiéru. Je také vhodný jako ochrana řezných hran a otvorů, lišt, prken a dalších prvků ze dřeva ošetřeného průmyslově přípravkem Osmo Uviwax® UV-ochrana. Je vhodný pro všechny druhy tuzemských dřev.

#### Složení:

Disperze polymerů obsahující vosky jako přídatné činidlo zajišťující UV ochranu. Rozpouštědlo: voda. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, max. obsah VOC 130 g/l, výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

#### Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost:	1,05 – 1,15 g/cm <sup>3</sup>
viskozita:	20 – 35 s (DIN EN ISO 2431/3 mm), hustý
hodnota pH:	8,1 – 8,9
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplota vzplanutí:	neaplikuje se

## Informace o produktu: UVIWAX® UV-ochrana ( vnitřní použití )

### **Skladování:**

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě při teplotách +5 až +35 °C. Chraňte před mrazem během přepravy i skladování.

### **Příprava povrchu:**

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 18%, teplota při natírání minimálně +10 °C). Osmo Uviwax® UV-ochrana je připraven k přímému použití, prosím neřed'te. Dobře před použitím promíchejte. Staré barvy a laky zcela odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu. Dřevo s vysokým obsahem pryskyřic (jako např. modřín) před aplikací nátěru odmastěte pomocí Osmo Čističe štětců. Osmo Uviwax® UV-ochrana se aplikuje v jediném nátěru výhradně na surové dřevo. Ošetřenou plochu je možno v případě potřeby přebrousit jemným smirkovým papírem. Při opakované aplikaci doporučujeme plochy ošetřené prostředkem Osmo Uviwax® UV-Protection pouze očistit a znovu natřít.

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

### **Aplikace:**

Přípravek naneste v tenké vrstvě Osmo plochým štětcem po směru vláken na suchý a čistý dřevěný povrch a důkladně rozetřete nebo aplikujte nástřikem. Zajistěte dostatečné větrání a ponechte schnout po dobu 3 - 4 hodin. V případě potřeby přebruste jemným smirkovým papírem (P360). Po zaschnutí aplikujte v tenké vrstvě druhý nátěr a dobře rozetřete. V případě renovace postačuje aplikovat pouze jeden nátěr.

### **Čištění pracovního nářadí:**

Pracovní nářadí ihned vyčistěte vodou a mýdlem.

### **Doba schnutí:**

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

### **Vydatnost:**

1 litr postačí pro přibližně 16 m<sup>2</sup> nátěru v jedné vrstvě. Vydatnost závisí významně na charakteru natíraného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo řezanému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost nižší.

### **Bezpečnostní pokyny:**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte mlhu/aerosoly. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při nevhodném skladování může dojít v uzavřených nádobách k lehkému vzrůstu tlaku – prosím, při otevírání nádob dbejte zvýšené opatrnosti.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

### **Upozornění:**

Osmo Uviwax® UV-ochrana se používá jako samostatný nátěr – prosím, nemíchejte nebo neřed'te jinými barvami. Jestliže požadujete barevné tónování u povrchů, ošetřených výrobkem Osmo Uviwax® UV-ochrana, doporučujeme použití výhradně Osmo vosků pro obytné prostory. Přebruste jemným smirkovým papírem (P360). Po zaschnutí aplikujte v tenké vrstvě druhý nátěr a důkladně rozetřete.

### **Odstranění**

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

## Informace o produktu: UVIWAX® UV-ochrana ( vnitřní použití )

### Barevnost:

7200 Bezbarvý hedvábně matný  
7266 Smrk – bílý transparentní

### Balení:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku.

Verze 04/16

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

**Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici** – kontakt naleznete na našich [www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :  
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)