

Informace o produktu: Tužidlo pro olejové mořidlo č. 6631 (vnitřní použití)

Tužidlo pro Olejové mořidlo

Urychlovač schnutí pro Olejové mořidlo

6631 bezbarvý

Popis produktu: Speciální bezbarvé tužidlo na bázi polyisokyanátů, určené ke zkrácení doby schnutí Osmo Olejového mořidla.

Doporučené použití:

OSMO Tužidlo pro Olejové mořidlo se používá společně s Osmo Olejovým mořidlem pro zkrácení doby schnutí celého systému.

Složení: Alifatické polyisokyanáty, methoxypropylacetát. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/j, obsah VOC max. 500 g/l). Tento výrobek obsahuje maximálně 170 g/l VOC. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost.....	1,15 g/cm ³	
Viskozita.....	36 s	(DIN 53211, 4 mm)
Zápach.....	slabý, jemný, po zaschnutí bez zápachu	
Bod vzplanutí.....	> 45 °C	(DIN 53213)

Doba použitelnosti:

Doba životnosti je 1 rok a více, je-li výrobek uchován dobře uzavřený na suchém místě. Zbytky namíchaného produktu nelze skladovat a znovu použít.

Příprava:

Použití Osmo Olejového mořidla se přidavkem tužidla nikterak nemění. Podrobnější informace naleznete v technické dokumentaci výrobku Osmo Olejové mořidlo. Kvalita výsledného nátěru závisí mimo jiné i na vlastnostech dřeva, a proto je doporučeno provést zkušební nátěr.

Zpracování:

Celé balení Osmo Tužidla pro Olejové mořidlo smíchejte s Osmo Olejovým mořidlem (balení 1 l) tak, aby se obě složky důkladně promísily. Další zpracování je stejné jako u Osmo Olejového mořidla.

Doporučení: Doba zpracování je při použití tužidla snížena na cca 60 minut, prosím počítejte s tím a nemíchejte si více materiálu, než spolehlivě zpracujete během 45 minut. V případě, že nepoužijete celé balení Osmo Olejového mořidla, přidejte k němu Osmo Tužidlo pro Olejové mořidlo v množství 6 % - do extra nádoby.

Čištění nářadí:

Vyčistěte Osmo Čističem štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Přibližně 4 - 5 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Během schnutí zajistěte dobré větrání.

Vydatnost:

Vydatnost výrobku Osmo Olejové mořidlo se přidavkem tužidla nikterak nemění.

Informace o produktu: Tužidlo pro olejové mořidlo č. 6631 (vnitřní použití)

Poznámka:

Doba zpracovatelnosti se při použití tužidla sníží na cca 60 minut. Nepřipravuje si více namíchaného materiálu, než s jistotou zpracujete během 45 minut.

Bezpečnostní pokyny:



Varování

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrné nebezpečných odpadů.

Výrobek obsahuje: Homopolymer hexamethylen-1,6-diisokyanátu.

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Obaly se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrném místě nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 05 01 Odpadní isokyanáty).

Odstraňování:

Zbytky výrobku a zcela vyprázdňené obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 05 01 Odpadní isokyanáty). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdňené obaly.

Odstíny:

6631 bezbarvý

Balení:

0,06 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www](http://www.osmo.cz).

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
leden 2015