

Informace o produktu: Tvrdý voskový olej^{High Solid} *Barevný*



Popis výrobku: Transparentně barevný polomatný nátěr na dřevo, který v jednom výrobku jedinečným způsobem spojuje výhody přírodních olejů a vosků. Povrch s úpravou Tvrdým voskovým olejem *Barevným* je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a příjemný na dotyk. V porovnání s obvyklými systémy nátěrů se použitím obsažených rostlinných látek dosáhne rovnoměrnějšího barevného ztvárnění a také harmonického vzhledu nátěru. Jednoduché použití – bez základního nátěru a mezibroušení – šetří čas a peníze. Šetrný ke dřevu, s otevřenými póry, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

Odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocné šťávě, mléku a vodě podle DIN 68861-1A – žádné skvrny od vody. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

Oblasti použití: Dřevěné a korkové podlahy, rovněž povrch nábytku ve vnitřních prostorách.

Barevné odstíny:

Osmo Tvrdý voskový olej *Barevný* je k dostání v 8 barevných odstínech:

- č. 3040 bílá
- č. 3071 medová
- č. 3072 jantarová
- č. 3073 hnědá zem
- č. 3074 grafit
- č. 3075 černá
- č. 3091 stříbrná
- č. 3092 zlatá

Velikosti balení: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m²

Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řezané a chcete vědět kolik materiálu potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby.

Informace o produktu: Tvrdý voskový olej^{High Solid} **Barevný**

Obsažené látky:

Na bázi přírodních olejů a vosků (slunečnicový olej, sojový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafinů, oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a vodu odpuzující přídavné látky. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. v platném znění (příloha č. 5, část I, kategorie produktu A/i, 500 g/l (2010)).

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota): 0,90-0,95 g/cm³

Viskozita: 25-38 s dle DIN 53211/4mm

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: ≥ 58°C podle DIN 53213

Skladovatelnost: 5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Příprava Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Tvrdý voskový olej *Barevný* je připravený ihned k použití, neředěte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo). Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro podlahu P100-150, nábytek P220-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

Zpracování:

♣ **Transparentně barevný:** Pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovláken naneste tenče ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání 24 hodin. Pokud je požadována silnější intenzita barvy, postup opakujte (aplikujte maximálně 2 nátěry avšak pouze na nábytek. V případě podlah pouze 1 nátěr a po zaschnutí 1 nátěr Tvrdý voskový olej Original 3032 nebo 3062 nebo 3065).

Neaplikujte již žádný třetí nátěr !

♣ **Lehce barevný efekt moření:** Během 20 minut po nanesení setřít hadříkem nebo bílým padem ve směru vláken dřeva. Nechte schnout za dobrého větrání. Konečný nátěr 1x Tvrdý voskový olej Original.

♣ **Intenzivně barevný:** K tomu doporučujeme Osmo Dekorační vosk. Konečný nátěr 1x Tvrdý voskový olej Original.

Informace o produktu: Tvrdý voskový olej^{High Solid} **Barevný**

Důležité: Na podlahu aplikovat Tvrdý voskový olej **Barevný** maximálně 1x. Po důkladném uschnutí se provede konečný nátěr bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem **Originál**. Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu a druhu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

Čištění pracovního náradí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

Doba schnutí: cca 48 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Upozornění: Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokry efekt). S nepoužitým, suchým válečkem z minerálních vláken lze případné stopy po štětcu opravit během 30 minut po nánosu. U korkových povrchů je třeba na základě vysoké savosti dbát na zvláště tenký nátěr. Kromě toho je třeba počítat s delší dobou schnutí (min. 48 hodin). Pro tmavé dřevo bohaté na obsažené látky (např. wengé, merbau a jatoba ...) doporučujeme použít Osmo Čistý vosk. Doporučuje se provést zkušební nános.
Pozor: Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem.

Bezpečnostní pokyny: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 01/2010)